



الدليل الإرشادي للفنيين
في أعمال الإسمنت والخرسانة





www.yapichem.com.tr

ءازءءا انؤال مع

لبق نم نآل هنوضرعتست يذلا ببيتكل دادع! مت دقل لماعمال وينف هم دختس يل (ماك يباي) ةكرش ءاربخ قيرف ةاعرم عم ،"تنمسألو ةزهاجل ةناسرخل" عاطق يف نولماعلال .مادختسال تابلطتم و رابتخال لحرم

براجتال نع ةلصم تامولعم مي دقت متي ،ببيتكلال يف قرطو ةزهجال او دي دحتال قرطو تاني عل ذخأ تاي نقتو جئاتنل فصول متي امك .يئرمو يباتك لكشب اهم ادختسا اهؤارجل مت يتلل براجتال يف اهيلع لوصحلال مت يتللاب اهيدحتو ليصفتلاب

ةبسئلاب ايءعجرم اءصم نوكي نأ وه ببيتكلال نم ضرغلال متي يتللا ةسومللال براجتال يف ينعملال ةدحولال مقاطل .ةقيرطلال هذهب اهؤارجل

يصومال ةيدحلال ميقلال ليصفت متي ،كلذ يلى ةفاضللاب و تامدصلال تائفل اقفو اهصئاصخو ةناسرخلال ةطلخلال اب فوظلال يف ةناسرخلال بصو ،ةناسرخلال اهل ضرعتتس يتللا ةيئاهنلال ةوقلال يلع رثؤت يتللا ةدراابل او ةراجل ةيوجللا ةلمتحملا تاققشتللاب ابسأو ،اهتئاتمو ةناسرخللاب جاولا تاطايتحال او ةلصملاو ةجراطلال ةناسرخلال يف لودج ةفاضل تم دقو .كلذ لكب قلعتي امي ف اهذاختا ضارغل تنمسألل تائف لودجو اهتامواقمو ةناسرخلال تائف رييعملا ةاعارم ببيتكلال اذه دادع! مت دقو .تامولعملال ةييعمچو TSE رييعم ةيسايقلال TS EN 206 ةينفلال ماك يباي ةكرش لمحتت الو .ةيكرتلل ةزهاجلال ةناسرخلال ببسب ثدحت دق لاطعأ يأنع ةينوناق ةيلوؤسم يأ .بابسألال نم اهريغو ةحيحصلال ريغ تامادختسال

ناكيريأ حتاف

ةرادللسلجم سيئر



المحتويات

04	جمع العينات من المواد الركامية (TS EN 932 -1 -932 -2)
04	الأماليب الخاصة بتحديد الوزن النوعي ومعدل امتصاص الماء (TS EN 1097 -6)
04	A تحديد النقل النوعي ومعدل امتصاص الماء للمواد الركامية الدقيقة
04	A.1 الأجهزة
04	A.2 عينة الاختبار
05	A.3 العملية
06	الاختبار التحليلي للمناخل (TS EN 933 -1)
06	القطر الأكبر للحبوب
06	الحبيبات الخشنة
06	المواد الركامية الدقيقة
06	مواد الحشو المعدنية
06	الآلات
07	إعداد عينات الاختبار
07	إجراء التجربة
07	إجراء الفحص
08	تحضير محلول الميثيلين الأزرق
08	الأدوات
08	العمليات
08	اختبار الميثيلين الأزرق (TTS EN 933 -9)
08	المعدات
09	العمليات
09	تحديد الرطوبة في الركام (TS 3523)
09	تجربة قياس الحبيبات
09	قياس الحبيبات
10	أكبر قطر للحبيبات
11	اختبار تحديد الركام (TS EN 12350 -2)
11	الأدوات
11	الاختبار


- 12 _____ تقدير الكثافة ومحتوى الهواء في الأسمنت حديث التجهيز بطريقة قياس الضغط
- 13 _____ كثافة الإسمنت الحديث (TS EN 12350-6) _____
- 13 _____ محتوى الهواء في الأسمنت حديث التجهيز (TS EN 12350-7) _____
- 14 _____ إعداد عينات اختبار للخرسانة (TS EN 12350-1) _____
- 14 _____ مكان تحضير العينات _____
- 14 _____ وضع الأسمنت في قوالب العينات _____
- 14 _____ ضغط الأسمنت في قوالب العينات _____
- 14 _____ **B** أساليب الض _____
- 14 _____ **B.1** التقويس _____
- 15 _____ **B.2** الاهتزاز _____
- 15 _____ التسوية لأسطح العينات _____
- 16 _____ تقدير قوة الانضغاط في عينات الاختبار (TS EN 12390-3) _____
- 16 _____ إعداد العينة ووضعها _____
- 16 _____ التحميل _____
- 17 _____ استعراض النتائج _____
- 18 _____ المعايير الموصى بها لخلطة الأسمنت وخصائصها (TS 13515) _____
- 18 _____ **F.1.1** المخطط _____
- 20 _____ **F.1.2** المخطط _____
- 22 _____ صب الأسمنت في ظروف الطقس الحار _____
- 22 _____ صب الأسمنت في ظروف الطقس البارد _____
- 24 _____ أنواع التشققات في الهياكل الأسمنتية والجدول الخاص بأنواع التشققات _____
- 25 _____ التشققات الإنشائية _____
- 25 _____ التشققات ذات المصدر التطبيقي _____
- 26 _____ **C** شقوق الأسمنتية حديثة الصب _____
- 26 _____ **C.1** شقوق الترسب _____
- 26 _____ **C.2** شقوق الانكماش البلاستيكية _____
- 27 _____ **D** شقوق خرسانية معتقة _____
- 28 _____ جدول تصنيفات الأسمنت _____
- 28 _____ جدول تصنيفات الخرسانة وقوتها _____

جمع العينات من المواد الركامية (TS EN 932-1-932-2)

إن أهم الاعتبارات عند أخذ عينات الركام هو أن تكون العينة المأخوذة ممثلة للمواد الركامية كاملة. وإلا فقد يتم التوصل إلى نتائج خاطئة.

كما يجب ألا تؤخذ العينة من أعلى أو أسفل الكومة، بل من وسط الكومة ومن مناطق مختلفة. وينبغي خلط العينات التي تم جمعها بشكل متجانس وتقليلها إلى حجم يكفي للاختبار واحد. ويتم ذلك عن طريق التجزئة أو التقطع إلى أرباع. تُوضع العينة المختبرية على السطح المخصص للتجربة. يتم خلط العينة جيداً لتشكيل مخروط ويتم تشكيل مخروط جديد بأخذ عينات باستخدام مجرفة.

يتم تكرار هذه العملية 3 مرات. ويجب أن يتم سكب كل مجرفة من العينة من أعلى المخروط الجديد بطريقة تجعل الركام يتدفق من جميع الجوانب ويوفر توزيعاً كاملاً، مما يسمح بخلط جيد بين مختلف الأحجام. يتم إعادة عملية الخلط والتوزيع الرباعي حتى يتم الحصول على الجزء المحدد للاختبار.



الشكل 1: طريقة التوزيع الرباعي والأداة التي يتم بها التقسيم



الأساليب الخاصة بتحديد الوزن النوعي ومعدل امتصاص الماء (TS EN 1097-6)

من أجل حساب الخلطة الخرسانية، من الضروري معرفة الوزن النوعي للركام الذي سيتم استخدامه في الإنتاج. والثقل (الوزن النوعي) هو وزن وحدة الحجم المطلق الذي تشغله حبيبات الركام.

أسلوب تحديد الثقل النوعي ومعدل امتصاص الماء للركام الناعم

الأجهزة

- الميزان: الميزان ذو الحساسية 0.1 جرام مع ميزان سحب 2 كجم
- جهاز تدفئة منضدية أو سخان منفوخ بالهواء: سخان طاولة أو سخان هواء منفوخ بالغاز أو بالكهرباء قادر على رفع درجة الحرارة في المنطقة المجاورة مباشرة لعينة الاختبار إلى 105 ± 5 ° مئوية.
- كأس قياسي: كوب قياسي زجاجي سعة 500 أو 1000 مليلتر
- لوح زجاجي: لوحة زجاجية كبيرة بما يكفي لتغطية الجزء العلوي من الكأس القياسي
- قالب معدني: قالب معدني مخروطي الشكل مقطوع بقطر داخلي علوي 40 ± 3 ملليمتر، وقطر داخلي سفلي 90 ± 3 ملليمتر، وارتفاع 75 ± 3 ملليمتر، وسُمك جدار لا يقل عن 0.8 ملليمتر.
- ضاغطة معدنية: ضاغطة معدنية بكتلة 340 ± 15 جرام، تحتوي على سطح ضغط ذو مقطع عرضي دائري مسطح بقطر 25 ± 3 ملليمتر
- مضخة تفريغ الهواء
- منشفات أو ما يماثلها من أقمشة التجفيف، وأحواض التجفيف، والمقالي، والمراوح، والمجففات وأجهزة قياس الحرارة

عينات الاختبار

تتفاوت كميات عينات الاختبار التي سيتم استخدامها في الاختبارات تبعاً لحجم الحبيبات الأكبر. ووفقاً لذلك، يرد عدد الكيلوجرامات من كل عينة اختبار في المخطط رقم 1.

0,25	0,50	1	2	4	8	16	31,5	أكبر حجم للحبيبات (ملليمتر)
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	2	2	كمية العينة المختبرة (كجم)

المخطط 1: مقادير عينة الاختبار المطلوبة لتحديد الوزن (النقل) النوعي

العمليات والخطوات

يتم الاحتفاظ بعينة الاختبار، والتي يتم تشكيلها وفقاً للمعيار 2-TS EN 932 وبالكمية التقريبية الموضحة في المخطط 1، في الماء لمدة 24 ساعة، ومن ثم يتم تصفية الماء حتى لا تضيع الحبيبات الدقيقة وتوضع في وعاء. يتم تجفيف الوعاء بوضعه على سخان طاولة. إذا لزم الأمر، يتم إنشاء تيار هواء باستخدام مروحة وتقليبها باستمرار لضمان التجفيف السريع وبالتالي التجفيف السريع إلى حالة السطح الجاف المشبع بسرعة. تبدأ حالة السطح الجاف المشبع بعد أن يبدأ الركام الناعم في التغير من اللون الداكن (الرطب) إلى اللون الفاتح (الجاف). يعتمد التعرف البصري على حالة السطح الجاف المشبع على خبرة المختبر. ينبغي توخي الحذر للتأكد من أن العينة لا تصبح جافة للغاية. إذا لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى حالة السطح الجاف المشبع عن طريق الفحص البصري، يتم تطبيق إحدى طرق التقطيع المخروطي أو أسلوب القطع.

تقدير الحالة السطحية الجافة المشبعة بطريقة التقطيع المخروطي

يتم وضع العينة، والتي يُعتقد أنها تقترب من حالة السطح الجاف المشبع، بشكل غير محكم في قالب معدني مخروطي الشكل ممتور مع جعل الجانب العريض لأسفل، ويتم ذلك الجانب العلوي برفق 25 مرة بقضيب ضغط ثم إزالة القالب عن طريق التحرك عمودياً لأعلى. إذا احتفظت العينة بعظمها عند إزالة القالب، فهذا يعني وجود رطوبة حرة.

ينبغي الاستمرار في التجفيف وبعد فترة من الوقت يجب وضع مخروط مقطوع آخر. إذا وُجد أن مستدق العينة مشوه بشكل حر، يتم الحكم على أن السطح الجاف المشبع قد تحقق. إذا تم تنفيذ التجفيف لأي سبب من الأسباب أكثر من اللازم، يتم رش العينة بكمية قليلة من الماء وترطيبها بالتقليب ثم يتم استخدام طريقة المخروط المقطوع.

تحديد حالة السطح الجاف المشبع بطريقة القطع

يتم تحضير كومة نصف كروية تقريباً بالعينة التي يُفترض أن يكون سطحها جافاً مشبعاً.

عندما يتم تقسيم الكومة عمودياً إلى نصفين باستخدام مجرفة، يستمر التجفيف إذا كان السطح الناتج يمكن أن يحافظ على استوائه. اللحظة التي لا يستطيع فيها السطح الرأسي الاحتفاظ بنفسه وينهار هي حالة السطح الجاف المشبع.

يتم وزن العينة التي يتم إحضارها إلى حالة السطح الجاف المشبع ويتم تسجيل وزن السطح الجاف المشبع (W1).

يتم إحضارها إلى الحالة الجافة للفرن. يتم تبريدها إلى درجة حرارة الغرفة عن طريق وضعها في مجفف. تملأ العينة المبردة في قالب قياس زجاجي وتوزن العينة مع بعضها البعض.

يتم تحديد الوزن الجاف للعينة بطرح الوزن المحدد مسبقاً للقالب من هذا الوزن (W2). يتم ملء القالب حتى منتصفه بالماء عند درجة حرارة 20 درجة مئوية (سيليزية) تقريباً ويتم النقر عليه برفق على سطح مستو ("الشكل 2") ويتم تدوير القالب في نفس الوقت لتحرير فقاعات الهواء. قد يكون من المناسب استخدام مضخة تفرغ الهواء لتسريع إزالة الفقاعات. بعد الانتظار لمدة ساعة واحدة، يُملأ كوب القياس بـ 500 مليلتر من الماء عند درجة حرارة 20 درجة مئوية تقريباً.

(أو 1000 مليلتر) حتى خط الإشارة ثم يتم وزنه (W3).



يعونل لقتال سايقم) يعونل (نزل) لقتال سايق ساك 2 لكشلا

$$\frac{W^1}{(W^1 + W^2) - W^2}$$

الوزن النوعي

W1: الوزن الخاص بالعينة

W2: وزن كوب القياس المملوء بالماء

W3: عينة + ماء + وعاء

$$\frac{W1 - W}{W}$$

امتصاص الماء

W: المادة الجافة W1: العينة الأساسية

ELEK ANALİZİ DENEYİ (TS 3530 - EN 933 -1)

يتمثل اختبار تحليل المناخل في تحديد النسبة المئوية للمواد الركامية في خرسانة (1 متر مكعب) عن طريق غربلة المواد الركامية من خلال غربيل اختبار قياسية مربعة الشكل (الشكل 3) إلى الخليط الكلي للركام.



الشكل 3: أكوام الركام ذات أقطار الحبوب المختلفة

أكبر قطر للحبوب

قطر الحبيبات الأكبر هو أصغر فتحة شبكة غربال يمر من خلالها كل خليط الركام أثناء عملية النخل.

الحبيبات الخشنة

الحبيبات الخشنة هي الركام المتبقي فوق المنخل بفتحة شبكة 4 ملليمتر.

الحبيبات الدقيقة

الحبيبات الدقيقة هي الركام الذي يمر من خلال منخل ذو فتحة شبكية مقاس 4 ملليمتر.

مواد الحشو المعدنية

مادة الحشو المعدنية هي المادة التي تمر عبر غربال بحجم شبكة 0.063 ملليمتر.

الأدوات

الميزان: ميزان يمكنه وزن عينات الاختبار بحساسية لا تقل عن 0.1% من المناخل: المناخل السلوكية وفقاً للمواصفة

القياسية 1 - TS ISO 3310

الفرن: فرن بحجم مناسب وقابل للتعديل إلى 110 ± 5 درجة مئوية

المقسم: أداة التقسيم فاصل العينة المبين في الشكل 1

إعداد عينة الاختبار

يتم مجانسة ركام العينة عن طريق الخلط الدقيق ويتم فصل كمية المادة المطلوبة للاختبار كعينة اختبار عن طريق التجزئة والتميرير. يمكن أيضاً استخدام طريقة التقطيع إلى أرباع في عملية الفصل وإعداد عينة الاختبار هذه.

في هذه الطريقة، يتم تحويل الركام إلى كومة دائرية لمساء وتقسيمها إلى أربعة أجزاء متساوية بحافة مجرفة حادة. (2-932-EN TS).

إجراء التجربة

يتم تجفيف جزء عينة الاختبار عن طريق التسخين إلى درجة حرارة 110 ± 5 درجة مئوية حتى الوصول إلى كتلة ثابتة. يُترك ليبرد، ثم توزن وتسجل الكتلة بالرمز M1.

يوضع جزء عينة الاختبار في وعاء وتضاف كمية كافية من الماء لتغطيته. من الأفضل الاحتفاظ بها في الماء لمدة 24 ساعة لفصل الكتل. كما يمكن أيضاً استخدام مذيب.

يتم ترطيب المصفاة ذات الفتحة الشبكية 0.063 مم، والمخصصة لهذا الاختبار فقط، من كلا الجانبين وتوضع فوقها مصفاة واقية (على سبيل المثال بفتحة شبكية 1 ملليمتر أو 2 ملليمتر). يجب تركيب المناخل بطريقة يتم فيها تجميع المادة المعلقة التي تمر عبر غربال الاختبار في سلة المهملات أو، إذا لزم الأمر، في حاوية مناسبة. يجب الاستمرار في الغسل حتى يصبح الماء الذي يمر عبر غربال الاختبار بفتحة شبكية 0.063 مم صافياً. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد التخميل الزائد والإفراط في التخميل وإتلاف غربال الاختبار بفتحة شبكية 0.063 مم أو الغربال الواقي. بالنسبة لبعض الركامات، يجب تفرغ المواد الدقيقة الموجودة في الحاوية فقط على المنخل الواقي بفتحة شبكية 0.063 مم. وفي هذه الأثناء، يستمر غسل المادة الخشنة المتبقية في حاوية العينة ويتم ترشيح المواد الدقيقة من خلال الغربال الواقي حتى يصبح الماء المار عبر المنخل الشبكي بفتحة 0.063 مم صافياً.

يتم تجفيف المادة المتبقية المحتجزة في منخل شبكي بحجم 0.063 مم عند درجة حرارة 110 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية حتى الوصول إلى كتلة ثابتة. يتم تركها لتبرد ثم يتم وزنها وتسجيل الكتلة بالرمز M2. ثم يتم تفرغ المادة المغسولة والمحفقة (أو العينة الجافة المباشرة) في عمود المنخل.

عملية النخل

يتم رج العمود يدوياً أو ميكانيكياً، ثم يتم فصل المصافي واحداً تلو الآخر، بدءاً من المصفاة ذات الفتحة الشبكية الأكبر. باستخدام الوعاء والغطاء، يتم رج كل مصفاة يدوياً، مما يضمن عدم فقدان أي مادة.

تتأثر كفاءة الغربلة الميكانيكية بعوامل مثل نوع الركام ووقت الغربلة والحمل على الغربال وسعة حركة الاهتزاز وتواترها. لذلك، يجب اختيار وقت الغربلة الميكانيكية بعناية، وتوضع المواد التي تجتاز كل مصفاة على المصفاة التالية في عمود المصفاة وتستمر العملية. اعتماداً على خصائص الركام، يتم تحديد كمية المادة المتبقية على المصفاة خلال دقيقة واحدة.

إذا لم تتغير بأكثر من 1.0%، تعتبر عملية الغربلة مكتملة.

يتم وزن المادة المتبقية على المنخل الذي يحتوي على أكبر فتحة شبكية ويتم تسجيل كتلتها بالرمز R1. يتم تطبيق نفس الإجراء على الغربال الموجود أسفل الغربال ذي الفتحة الشبكية الأكبر مباشرةً ويتم تسجيل الكتلة المحتجزة بالرمز R2.

للحصول على كتلة المادة المحتجزة في كل غربال، يتم تطبيق نفس الإجراء على جميع المناخل في عمود الغربال. يتم تسجيل الكتل بالرمو

R3 و R4 و R5 و Rn.

يتم حساب الكتلة المحتجزة في كل غربال كنسبة مئوية من الكتلة الجافة الأصلية M1. ويتم حساب النسبة المئوية التراكمية للكتلة الجافة الأصلية التي تمر عبر كل غربال حتى غربال الفتحة الشبكية 0.063 مم. ويتم حساب النسبة المئوية للمواد الدقيقة التي تمر عبر غربال الفتحة الشبكية 0.063 مم (f) بواسطة المعادلة التالية.

$$100x \frac{(M1-M2)+P}{M1} =$$

حيث:

M1: الكتلة الجافة لجزء عينة الاختبار (كجم).

M2: الكتلة الجافة (كجم) من المادة المحتجزة على المصفاة ذات الفتحة الشبكية 0.063 مم،

P: الكتلة (كجم) من المادة المنخولة المتبقية في الوعاء.

$$\frac{100P}{M1} = \text{النسبة للغربلة للجافة:}$$



شكل 4: مجموعة التحاليل المنغلية

تحضير محلول الميثيلين الأزرق

الأدوات

- 1000 جرام من الماء النقي
- مسحوق الميثيلين الأزرق
- ميزان: ميزان حساس 0.1 جم مع 2 كجم من الدرج
- خلاط يعمل بسرعة 600 و400 دورة في الدقيقة
- دورق زجاجي سعة 1000 مليلتر
- ساعة إيقاف

إجراء التجربة

يؤخذ 750 جراماً من 1000 جرام من الماء النقي في دورق زجاجي، ويضاف 10 جرام من مسحوق الميثيلين الأزرق إلى الماء ويخلط عند 600 دورة في الدقيقة لمدة 45 دقيقة ويصب في وعاء تخزين منفصل. في نهاية العملية يتم تنظيف مروحة الخلاط والدورق جيداً بالكمية المتبقية من الماء النقي التي تبلغ 250 جراماً وتضاف إلى 750 جراماً. لاستخدام هذا المحلول، انتظر 24 ساعة وتأكد من عدم دخول الهواء إليه. تبلغ مدة صلاحية هذا السائل المحضر 28 يوماً. لإجراء تجارب صحية، يجب تجديد السائل في نهاية 28 يوماً.

اختبار الميثيلين الأزرق (TS EN 933-9)

الأدوات

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - ورق الترشيح - محلول الميثيلين الأزرق - مصفاة رقم 2 - صينية - ساعة إيقاف | <ul style="list-style-type: none"> - ميزان ميزان حساس 0.1 جم بدرج 2 كجم - مقياس المعايرة - جهاز خلط يعمل بسرعة 600 و400 دورة في الدقيقة - كيس زجاجي - دورق زجاجي سعة 1000 مليلتر - ماء نقي |
|---|--|

إجراء التجربة

يتم إجراء اختبار الميثيلين الأزرق باستخدام المجموعة الموضحة في الشكل 5. بعد ترشيح الركام الناعم المراد اختباره من خلال المنخل رقم 2، يتم أخذ 200 جرام من المادة السلفية. يُضاف 500 جرام من الماء النقي ثم يخلط عند 600 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق. يُملأ مقياس المعايرة حتى 100 مل بالسائل الأزرق. بعد مرور 5 دقائق، يُضاف 5 مليلتر من محلول الميثيلين الأزرق ويُقلب عند 400 دورة في الدقيقة لمدة دقيقة واحدة. وتستمر هذه العملية بإضافة 5 مليلتر والخلط عند 400 دورة في الدقيقة واحدة وتستمر هذه العملية حتى تظهر الحالة في السائل المقطر. إذا اختفت الحالة في أول 4 دقائق، أضف 5 مليلتر من محلول الصبغة. إذا اختفت الحالة في الدقيقة الخامسة، أضف 2 مليلتر فقط من محلول الصبغة. في كلتا الحالتين، استمر في التقليب واختبارات الصبغة حتى تستمر الحالة لمدة 5 دقائق.

$$\text{المعادلة } MB=V1/M1*10$$

الشكل 5: مجموعة الميثيلين الأزرق

حيث،

M1 : كتلة جزء عينة الاختبار بالجرام.

V1 : الحجم الكلي لمحلول الصبغة المضاف بالمليلتر.

يتم تسجيل قيمة MB، وهي كمية الصبغة المستخدمة لكل كيلوجرام من نطاق 0 - 2 مم، في التقريب 0,1 جم.

ملاحظة: يستخدم الرقم 10 في المعادلات المذكورة أعلاه لتحويل حجم محلول الصبغة المستخدم إلى كتلة الصبغة الممتصة لكل كيلوجرام من نطاق الحجم قيد الاختبار.



تحديد الرطوبة في الركام (TS 3523)

تُوزن العينة المأخوذة من الركام بالطرق المناسبة أولاً ويتم تدوينها بكمية معينة. ثم يتم تسخين الركام الموزون إما في فرن أو على موقد حتى يصبح جافاً في الفرن. الجفاف في الفرن هو حالة جفاف جميع الفراغات في الركام الكلي. يتم وزن كومة الركام الجافة بالفرن أيضاً بعد أن تبرد. ثم يتم حساب محتوى الرطوبة في كومة الركام عن طريق العملية التالية.

$$\text{نسبة الرطوبة الكلية (\%)} = \frac{\text{الوزن الأولي - الوزن المجفف بالفرن}}{\text{الوزن المجفف بالفرن}} \times 100$$

تجربة قياس الحبيبات

قياس الحبيبات

رقم المصفاة (ملليمتر)	المواد التي تمر عبر المصفاة %			قيم الحدود المطلوبة (TS 706)
	الحصى الأولية	الحصى الثانوية	الرمال	
32	100	100	100	100
16	10	85	100	89-62
8	4	35	100	77-38
4	0	5	100	66-23
2	0	0	80	53-14
1	0	0	52	42-8
0.5	0	0	28	28-6
0.25	0	0	8	15-2


الجدول 2: القيم الحديثة للنسبة المئوية للمواد التي تمر من خلال المصفاة

يسمى المنحنى الذي يوضح توزيع الحبيبات بأحجام معينة في ركام ما باسم منحنى قياس الحبيبات. يتم تحديد منحنى قياس الحبيبات للركام عن طريق اختبار تحليل المناخل. مع الأخذ في الاعتبار "TS EN 12620"، يتم استخدام غرابيل من 3 مجموعات مناخل أساسية منفصلة مربعة في اختبار تحليل المناخل. ويتم تحديد كيفية إجراء اختبار تحليل المناخل على كومة الركام في "1-TS EN 933". يقدم الجدول 2 مثالاً على النسبة المئوية للمواد التي تمر عبر المناخل.

أكبر قطر للحبيبات

وفقاً للبيانات، فإن أكبر حجم حبيبات للركام الذي سيتم استخدامه هو 32 ملليمتر. نظراً لأنه سيتم استخدام الحجر المسحوق (الحصوات) الأولى والثانية والرمل معاً، ويتم تحديد نسبة خلط الركام في هذه المرحلة.

ونتيجة للتقييمات التي تم إجراؤها باستخدام المعلومات الواردة في قسم الركام، يتم أخذ 25% من الحجر المسحوق الأول و35% من الحجر المسحوق الثاني و40% من الرمل لتوفير خليط بالحجم الحبيبي الوارد في الجدول 3.



المخطط 3: منحنى قياس الحبيبات

اختبار تحديد الانحدار (TS EN 12350-2)

يتم ضغط الخرسانة حديثة الصب وتعبئتها في قالب على شكل قمع ممتور. بعد سحب القالب لأعلى، تُستخدم مسافة الانحدار في كتلة الخرسانة الطازجة كمقياس لقياس مدى تماسك الخرسانة. يوضح الشكل 6 اختبار الركود خطوة بخطوة مع الصور.



الشكل 6: اختبار الانحدار

الأدوات

القالب عبارة عن قالب مصنوع من معدن بسمك 1.5 ملميمتر أو أكثر سمكاً لا يتأثر سلباً بمعجون الأسمنت في وقت قصير ومصنوع من معدن بسمك 1.5 ملميمتر أو أكثر سمكاً لتشكيل عينة الاختبار. يجب أن يكون السطح الداخلي للقالب خالياً من النتوءات مثل رؤوس البرشام، ويجب أن يكون السطح الداخلي أملس وخالياً من الخدوش والشقوق. يجب أن يكون القالب على شكل قمع مجوف وممتور بالأبعاد الداخلية التالية.

- قطر القاعدة: (200 ± 2) ملميمتر

- قطر الواجهة العلوية: (100 ± 2) ملميمتر

- الارتفاع: (300 ± 2) ملميمتر

يجب أن يكون الوجهان العلوي والسفلي للقالب مفتوحين ومتوازيين ومتعامدين على المحور الطولي للقالب. من أجل تثبيت القالب بشكل ثابت أثناء الاختبار، يجب أن يكون هناك قطعاً تثبتت بالقرب من الوجه العلوي للقالب ومشابك تثبيتت بالقرب من القاعدة، أو مشابك القدم. يُسمح باستخدام القوالب المثبتة بالقاعدة ومشابك التثبيت شريطة ألا يؤدي فك المشابك وتحرير القوالب إلى إزاحة القوالب أو التسبب في انحدار الخرسانة.

يجب أن يكون قضيب الضغط (السيخ) مصنوعاً من الفولاذ العادي بطول 600 ± 5 ملميمتر وقطر 16 ± 1 ملميمتر مع نهاية مستديرة ومقطع عرضي دائري.

رأس التعبئة بالقمع (اختباري)، مصنوع من المعدن الذي لا يمتص الماء ولا يتأثر سلباً بالمعجون الأسمنتي في وقت قصير، مع حلقة تثبيت لوضعه على القالب.

مسطرة ذات تقسيمات من 0 ملليمتر إلى 300 ملليمتر، بفواصل لا تزيد عن 5 ملليمتر. يجب وضع خط الصفر في الطرف الأقصى للمسطرة.

صفيحة/سطح القاعدة، وهي صفيحة مسطحة غير ماصة للماء وغير قابلة للتمدد أو سطح آخر يوضع عليه القالب.

حاوية إعادة الخلط عبارة عن صينية مسطحة صلبة مستوية مصنوعة من مادة لا تمتص الماء ولا تتأثر سلباً بعجينة الأسمنت في وقت قصير. يجب أن تكون أبعاد الصينية مناسبة لإعادة خلط الخرسانة بالكامل باستخدام مجرفة مربعة الشفرات.

الفئة	الانحدار (بالملليمتر)
S1	10-40
S2	50-90
S3	100-150
S4	160-210
S5	> 220

المخطط 4: فئات الهبوط والفترات المليمترية وفقاً للمعايير

التجربة

يتم ترطيب السطح الداخلي للقالب وصفيحة القاعدة بحيث لا يتبقى ماء حر على السطح ويوضع القالب على صفيحة/سطح القاعدة في وضع أفقي. يتم تثبيت القالب بإحكام على صفيحة القاعدة/السطح أثناء ملء الخرسانة، إما عن طريق تثبيته على القاعدة أو بالضغط على قطعتين من قطع القاعدة.

يتم ملء الخرسانة الطازجة في القوالب في ثلاث طبقات متساوية في السمك، كل طبقة لها سمك مضغوط يبلغ حوالي ثلث ارتفاع القوالب. أثناء الملء، يتم ضغط كل طبقة عن طريق الدك 25 مرة بقضيب الدك. يجب توزيع ضربات قضيب الدك بالتساوي على مساحة سطح كل طبقة. أثناء ضغط الطبقة السفلية، يجب أن يكون قضيب الدك مائلاً قليلاً في الاتجاه الرأسي ويجب أن يتم ضرب نصف الضربات على الأقل في نقاط تشكل حلزونيًا من الحافة إلى المركز من أجل توزيع الضربات بالتساوي على السطح.

يجب ضغط الطبقة الثانية والأخيرة حتى عمقها الكامل بحيث يخترق قضيب الدك الطبقة السفلية برفق. عند ملء الطبقة العلوية وضغطها، يجب التأكد من أن مستوى الخرسانة أعلى من الوجه العلوي للقالب قبل بدء الضغط. أثناء ضغط الطبقة العلوية، إذا كان مستوى الخرسانة حديثة الصب أقل من مستوى الوجه العلوي للقالب، يجب ضغط الخرسانة بطريقة تجعل مستوى الخرسانة أعلى من مستوى الوجه العلوي للقالب باستمرار.

بعد الانتهاء من عملية الضغط، يجب إزالة الخرسانة الزائدة التي تفيض من المستوى العلوي للقالب عن طريق حركات القطع والدرجة (على غرار حركة المقاييس) على قضيب الضغط، ويجب تسوية السطح. يجب تنظيف الخرسانة المصبوبة على صفيحة/سطح القاعدة.

تتم إزالة القوالب عن طريق الإمساك بالمقاييس اليدوية وسحبها عمودياً لأعلى. يجب أن يكتمل سحب القالب خلال 2-5 ثوانٍ، ويجب سحب القالب بسرعة ثابتة، ويجب عدم إجراء أي حركة جانبية أو حركة التوائية للكثلة الخرسانية أثناء هذه العملية.

يجب أن تكتمل عملية الاختبار بأكملها في 150 ثانية دون أي انقطاع منذ بداية ملء الخرسانة في القالب وحتى إزالة القالب.

تحديد الكثافة ومحتوى الهواء في الخرسانة حديثة التجهيز بطريقة قياس الضغط

وزن الوحدة للخرسانة الطازجة هو الوزن لكل وحدة حجم من الخرسانة الطازجة المضغوطة والموضوعة في حجم معين معبراً عنه بالكيلوغرام/متر مكعب (kg/m³).

كمية الهواء في الخرسانة هي التعبير عن نسبة حجم الهواء الموجود إلى حجم الخرسانة باستثناء الفراغات الركامية المخلقة في الخرسانة، معبراً عنها كنسبة مئوية.

كثافة الخرسانة حديثة الصب (6- TS EN 12350)

تُغطى الخرسانة الطازجة وتوضع في حاوية صلبة محكمة الغلق ذات حجم وكتلة معروفين ثم يتم وزنها. يجب أن يكون حجم الحاوية 5 لترات على الأقل. اعتماداً على قوام الخرسانة وطريقة الضغط، يجب ملء الحاوية بطبقتين أو أكثر لضمان الضغط الكامل. ومع ذلك، في حالة استخدام الخرسانة ذاتية الضغط، يجب ملء الحاوية في عملية واحدة، مباشرةً بعد وضع الخرسانة في الحاوية، يتم ضغطها بطريقة يتم فيها الحصول على ضغط كامل ولكن دون فصل وعدم ظهور الجص الزائد على السطح. لا يتم تطبيق أي عملية ضغط في الخرسانة ذاتية الضغط. في حالة إجراء عملية الضغط باستخدام هزاز داخلي، يجب تطبيق الحد الأدنى من الوقت الكافي. يجب تجنب الاهتزاز المفرط الذي سيؤدي إلى تفريغ الهواء المحبوس.

إذا كان سيتم استخدام المنضدة الاهتزازية، يفضل أن يتم تثبيت الحاوية على المنضدة وتطبيقها لأدنى وقت كافٍ. إذا كان سيتم إجراء التثبيت اليدوي باستخدام قضيب دائري أو منشوري الشكل، فيجب توزيع تأثيرات قضيب التثبيت بشكل موحد على مساحة المقطع العرضي للحاوية. بالنسبة للخرسانة ذات القوام المكافئ لفتتي الانحدار S1 و S2، يجب دك كل طبقة بقضيب الدك، عادةً 25 ضربة حتى يتم تفريغ الجيوب الهوائية أو الهواء المحبوس ولكن ليس إلى الحد الذي يتسرب فيه الهواء المحبوس.

قم بالضغط على الحواف الخارجية للحاوية برفق بمطرقة حتى تتوقف فقاعات الهواء الكبيرة عن الظهور على سطح الخرسانة ويتم ملء الفراغات التي خلفتها ضربات قضيب الدك.

وبعد ضغط الطبقة العلوية، يجب تسوية السطح العلوي للحاوية باستخدام مجرفة فولاذية أو مجرفة تشطيب. يجب كشط السطح باستخدام مقياس حافة مستقيمة وينبغي رفع مستوى الخرسانة إلى مستوى الحواف العلوية للحاوية. ثم يجب تنظيف السطح الخارجي للحاوية.

يتم وزن الحاوية الممتلئة على ميزان ويتم تحديد الوزن الصافي للخرسانة في الحاوية بطرح الوزن الفارغ للحاوية من الوزن الإجمالي.

تُحسب كثافة الخرسانة الطازجة (D) بالصيغة التالية. يتم عرض النتيجة بالكيلو جرام/ متر مكعب وتقريبها لأقرب 10 كجم/ متر مكعب.

$$\frac{M2-M1}{V} = D$$

في هذه الصيغة:

D: كثافة الخرسانة الطازجة كجم/ متر مكعب

M1: الكتلة الفارغة للحاوية، كجم

M2: الكتلة الكلية للحاوية وبداخلها عينة الخرسانة، كجم

V: حجم الحاوية، متر مكعب.

محتوى الهواء في الخرسانة حديثة التجهيز (7- TS EN 12350)

يجب تنظيف حواف الوعاء ومجموعة الغطاء بالكامل. كما يجب وضع مجموعة الغطاء وتثبيتها بالحواية. ويجب التأكد من عدم وجود تسرب للضغط بين الغطاء والحواية.

يتم إغلاق صمام الهواء الرئيسي وفتح الصمامين A و B. باستخدام محقنة، يتم ملء الجهاز بالماء من الصمام A أو B حتى يخرج الماء من الصمام الآخر ويتم النقر على الجهاز برفق بواسطة مطرقة حتى تتم إزالة فقاعات الهواء الموجودة في الماء بالكامل. في خلية الهواء المغلقة يتم غلق صمام تحرير الهواء المتصل وضخ الهواء في خلية الهواء المغلقة حتى يصل مؤشر مقياس الضغط إلى خط الصفر للضغط الأولي.

بعد الانتظار لبعض ثوانٍ حتى يبرد الهواء المضغوط إلى درجة الحرارة المحيطة، يتم إعادة مؤشر مقياس الضغط إلى خط الضغط الأولي عن طريق ضخ المزيد من الهواء أو عن طريق إطلاق بعض الهواء المضغوط. في نفس الوقت، يتم النقر على مقياس الضغط برفق باليد.

قم بإغلاق كلا الصمامين A و B وافتح صمام الهواء الرئيسي. اضغط على الأوجه الجانبية لحاوية مقياس الهواء بقوة. تتم قراءة القيمة التي تشير إليها إبرة مقياس الضغط كنسبة الهواء الظاهرية A1 وذلك بعد تثبيت الإبرة عن طريق النقر على المقياس عدة مرات باليد.

بعد اكتمال التجربة، يتم فتح الصمامين A و B وتفرغ الهواء المضغوط وإزالة مجموعة الغطاء عن طريق فك المشابك.



الشكل 7: جهاز تحليل الهواء

تحضير عينات اختبار الخرسانة (TS EN 12350 - 1)

مكان تحضير العينات

يجب تحضير عينات اختبار الخرسانة في مكان التخزين أو بالقرب منه قدر الإمكان. ويجب نقل العينات إلى المكان الذي يمكن تخزينها فيه مباشرة بعد التحضير. وينبغي توخي الحذر لمنع اهتزاز العينات أو تلفها.

وضع الخرسانة في قوالب العينات

يتم وضع الخرسانة في قوالب العينات على طبقتين. عند سكب الخرسانة في القالب، يجب تحريك المجرفة، أو المسبار أو المجرفة المستخدمة على طول الوجه العلوي للقالب لضمان توزيع الخرسانة بشكل متجانس في القالب ومنع انفصال الركام الخشن. من أجل توزيع الخرسانة بالكامل في القالب، يتم استخدام قضيب سيخ عند الضرورة. يجب أن تكون الخرسانة التي سيتم وضعها كطبقة علوية بكميات كافية لضمان ملء القالب بالكامل بعد عملية الضغط. في الحالات التي لا يتم فيها ملء القالب بالكامل، يجب الحرص على التأكد من أن الخرسانة المراد إضافتها تمثل الدفعة الخرسانية.

ضغط الخرسانة في قوالب العينة

طرق الضغط

يمكن استخدام طرق الضغط مثل التقويس أو الاهتزاز الداخلي أو الخارجي عند إعداد عينات اختبار الخرسانة.

إذا لم يتم تحديدها، يتم تحديد طريقة الضغط التي سيتم استخدامها من خلال النظر في قابلية تشغيل الخرسانة (الركام). يمكن ضغط الخرسانة التي تقل قيمة انحدارها عن 2.5 سنتيمتر عن طريق الاهتزاز.

أما الخرسانة التي تزيد قيمتها عن 7.5 سنتيمتر فيتم ضغطها عن طريق التقويس. بالنسبة للخرسانة ذات قيم الركوند التي تتراوح قيمتها بين 2.5 سم و7.5 سم، يمكن استخدام كلتا طريقتي الضغط.

ملحوظة: قد لا تكون الطرق الواردة في هذه المواصفة القياسية كافية لضغط الخرسانة ذات المحتوى المائي وقيم الركوند الصغيرة جداً. بالنسبة لهذه الخرسانة، يمكن استخدام طرق الضغط الموصى بها في المعايير أو المواصفات ذات الصلة.

الأسياخ: توضع الخرسانة في القالب في طبقات متساوية الحجم (العمق) تقريبًا ويتم تسويها 25 مرة بالطرف المستدير من قضيب الأسياخ.

بالنسبة للقوالب الأسطوانية، العدد المطلوب من ضربات الأسياخ لكل طبقة مذكور في المخطط 5.

عدد التأثيرات لكل طبقة من الطبقات	قطر الأسطوانة > سنتيمتر
25	15
50	20
75	25

المخطط 5: أرقام آثار الأسياخ


بالنسبة للقوالب المكعبة أو القوالب ذات العوارض العارضة، يتم حساب عدد ضربات التعبئة المطلوبة لكل طبقة على أنها ضربة واحدة لكل 15 سم2 من مساحة سطح القالب. يتم الحرص على توزيع الضربات بالتساوي على سطح القالب. عندما يتم سلخ الطبقة السفلى، يجب أن تخترق الضربات عمق الطبقة بالكامل، ولكن يجب ألا يتم ضرب قاع القالب بعنف شديد. أثناء القيام بعملية السيخ للطبقات الأخرى، يجب ضبط الضربات بطريقة تجعل القضيب يخترق حوالي 2.5 سنتيمتر في الطبقة التي تحتها. وينبغي إزالة أي نغرات قد تحدث أثناء عملية الأسياخ عن طريق النقر برفق على حواف القالب. إذا لزم الأمر، يجب تسوية حواف الطبقة المنحرفة وزواياها باستخدام

الاهتزاز: يتم وضع الخرسانة في القالب في طبقات متساوية الحجم (العمق) تقريبًا. لكل طبقة، يجب بدء الاهتزاز الداخلي بعد وضع الطبقة بأكملها. لكل طبقة، يتم تطبيق وقت اهتزاز مناسب لكل طبقة اعتمادًا على قوام الخرسانة ونوع الهزاز وعينة القالب

عادةً ما يشير المظهر الناعم واللامع لسطح الطبقة الخرسانية إلى تطبيق اهتزاز كافٍ. يجب تجنب الاهتزاز المفرط لأنه قد يسبب انفصالاً في الخرسانة. يجب ضبط كمية الخرسانة التي سيتم وضعها كطبقة علوية لضمان عدم تدفق أكثر من 6 ملليمترات من الخرسانة من القالب بعد الاهتزاز. إذا لم يتم ملء القوالب بالكامل بعد الاهتزاز، يجب أن تكون كمية الخرسانة المراد إضافتها بحيث لا تفيض أكثر من 3 ملليمترات من الخرسانة من الوجه العلوي للقوالب.

تسوية أسطح العينات

بعد عملية الضغط، يتم صقل سطح الخرسانة المستوي في القوالب. ولهذا الغرض، يتم كشط الخرسانة البارزة من السطح العلوي للقوالب باستخدام المجرفة أو المسوئة، ويتم صقل السطح المسطح باستخدام مجرفة. ينبغي إتمام هذه العمليات في أقصر وقت وبأفضل طريقة عملية. يجب أن يكون سطح العينة التي تم الحصول عليها في نفس مستوى حواف القالب، ويجب ألا تتجاوز أبعاد المسافات البعيدة أو التواءات التي قد تبقى على السطح 3 ملليمترات.



المخطط 5: أرقام آثار الأسياخ

تقدير قوة الانضغاط في عينات الاختبار (3 - TS EN 12390)

يتم تحميل العينات حتى يتم كسرها في آلة اختبار الضغط (الشكل 9) وفقاً للمعيار EN 12390-4. يتم حساب قوة انضغاط الخرسانة عن طريق تحديد أقصى حمل يمكن أن تحمله العينة. آلة اختبار الضغط هي الآلة التي تتوافق مع EN 12390-4

إعداد العينة ووضعها: قبل وضع العينة في آلة الاختبار، يتم تجفيف الماء الزائد على السطح.

تُمسح أسطح رؤوس التحميل في ماكينة الاختبار نظيفة ويتم إزالة أي نتوءات أو حبيبات مفكوكة على أسطح العينة الملامسة للرؤوس.

يجب عدم استخدام أي إدخالات بخلاف كتل ضبط المسافات (EN 12390-4) والألواح الإضافية بين العينة ورأس التحميل لآلة الاختبار.

يجب وضع العينات المكعبة بحيث يكون اتجاه تطبيق الحمل عمودياً على اتجاه صب الخرسانة.

يجب أن توضع العينات في المنتصف على رأس التحميل السفلي للماكينة. الحجم المحدد للعينات المكعبة أو القطر المحدد للعينات الأسطوانية

يجب أن تتركز بدقة $\pm 1\%$ في حالة استخدام ألواح تحميل إضافية، يجب ضبط هذه الألواح على الأسطح العلوية والسفلية للعينة.

إذا كانت ماكينة الاختبار المستخدمة تحتوي على عمودين، فيجب وضع العينات المكعبة بحيث يكون السطح المقاس مواجهاً للعمود.

التحميل: يجب اختبار معدل تحميل ثابت يتراوح بين 0.2 ميغا باسكال/ثانية ($N/mm^2.s$) و 1.0 ميغا باسكال/ثانية ($N/mm^2.s$). يجب تطبيق الحمل بسرعة ثابتة حتى الوصول إلى الحد الأقصى للحمل بحيث لا يتجاوز الانحراف عن السرعة المحددة $\pm 10\%$ دون التأثير على العينة.

عرض النتائج: يتم حساب قوة الانضغاط باستخدام المعادلة الواردة أدناه:

حيث: $f_c = F/A_c$

f_c : قوة الضغط بالميغا باسكال (N/mm^2)

F : أقصى حمل تم الوصول إليه عند الكسر، N

A_c : مساحة المقطع العرضي للعينة التي يتم تطبيق الحمل الانضغاطي عليها، (mm^2)

يتم حساب هذه المساحة باستخدام الأبعاد المحددة للعينة (EN 12390-1)، ويتم حساب هذه المساحة باستخدام الأبعاد الفعلية المقاسة على العينة.

يتم تقريب قوة الانضغاط إلى أقرب 0,5 ميغا باسكال (N/mm^2).



الشكل 19: مكبس الخرسانة

وفيما يلي توضيح لجدول فئات الصدمات التي ستعرض لها الخرسانة والتي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار فئة الخرسانة المناسبة وتحديد الخلطة،
وصب الخرسانة في الظروف الجوية الحارة والباردة التي تؤثر على القوة النهائية للخرسانة ومطابقتها للاحتياجات الواجب اتخاذها، وأسباب التشققات
المحتملة في الخرسانة الطازجة والمصلدة والاحتياجات الواجب اتخاذها. مرفق جدول بفئات الخرسانة وقوتها وجدول آخر بفئات الأسمت وذلك للاطلاع.

- القيم الحدية الموصى بها لخلطات الخرسانة وخصائصه
- صب الخرسانة في الطقس الحار
- صب الخرسانة في الطقس البارد
- أنواع التشققات في المنشآت الخرسانية المسلحة
- جدول فئات الخرسانة
- جدول فئات الخرسانة ومقاوماتها

المعايير الموصى بها لخلطة الخرسانة وخصائصها
(TS 13515)

F.1.1 المخطط

التآكل الناتج عن الكريئة				عدم وجود تأثير التآكل والمخاطر		
XC ₄	XC ₃	XC ₂	XC ₁	Xo 2	فئة التأثير	لتسلسل
0,55	0,60	0,65	0,70	—	أكبر نسبة مياه/إسمنت	1
C30/37	C230/37	C25/30	C20/25	C8/10	الحد الأدنى لفئة الخرسانة (ب)	2
280	270	260	250	—	الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت (كجم/ متر مكعب) (ج)	3
270	240	240	240	—	الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت (كجم/ متر مكعب) عند استخدام الخلطة المعدنية (ج)	4
—	—	—	—	—	الحد الأدنى لمحتوى الهواء (%)	5
					الخصائص الأخرى	6

(أ) ينطبق على الخرسانة التي لا تحتوي على تسليح أو معدن مدمج فقط.

(ب) لا ينطبق على الخرسانة خفيفة الوزن.

(ج) بالنسبة للخرسانة التي يبلغ الحد الأقصى لحجم حبيبات ركامها 63 ملم، وجرعة الأسمنت 30

تآكل التسليح						
التآكل الناتج عن أيونات الكلوريد						
الكلوريد المستخلص من مياه البحر			الكلوريد باستثناء مياه البحر			
XS_3	XS_2	XS_1	XD_3	XD_2	XD_1	
			045	0,50	0,55	
			C35/45(هـ)	C35/45(هـ) (د)	C30/37(و)	
يجب الاطلاع على XD_3	يجب الاطلاع على XD_2	يجب الاطلاع على XD_1	320	320	300	
			270			
			—	—	—	
—						

(د) فئة الخرسانة ذات الحد الأدنى للخرسانة المحصورة بالهواء (مثل استيفاء متطلبات فئة التأثير البيئي XF). في

هذه الحالة لا تنطبق الملاحظة (هـ).

(هـ) يتم تطبيق فئة أقل للخرسانة ذات معدل اكتساب قوة أبطأ (عندما يكون $0,30 < f_{cm}, 2/f_{cm}$). في هذه

الحالة، يتم تحديد قوة الانضغاط للتصنيف على عينات لمدة 28 يومًا كما في البند 4.3.1.

المعايير الموصى بها لخلطة الخرسانة وخصائصها
(TS 13515)

F.1.2 المخطط

تأثير الذوبان بالتجميد						فئة التأثير	لتسلسل
XF ₄	XF ₃		XF ₂		XF ₁		
0,55 ز	0,55	0,55	0,55 ز	0,55 ز	0,60	أكبر نسبة مياه/إسمنت	1
C _{30/37}	C _{35/45}	C _{25/30}	C _{35/45}	C _{25/30}		الحد الأدنى لفئة الخرسانة (ب)	2
		300	320	300	280	الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت (كجم/ متر مكعب) (ج)	3
270 ز	270		270 ز		270	الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت (كجم/ متر مكعب) عند استخدام الخلطة المعدنية (ج)	4
f ز و	—	f	—	f	—	الحد الأدنى لمحتوى الهواء (%)	5
توزيع حجم الحبيبات للخرسانة من فئة التأثير XF1 وحتى فئة التأثير XF4						الخصائص الأخرى	6
MS ₁₈	F ₂		MS ₂₅		F ₄		

للاطلاع على الملاحظات (ب) و(ج) و(د) و(هـ)، يرجى مراجعة المخطط F.1.1.

(و) يجب ألا يقل متوسط محتوى الهواء في الخرسانة قبل الصب مباشرةً عن 5.5% على الأقل من حيث الحجم للخرسانة ذات حجم حبيبات الركام 8 ملميمتر، و4.5% على الأقل من حيث الحجم للخرسانة ذات حجم حبيبات الركام 16 ملميمتر، و4% على الأقل من حيث الحجم للخرسانة ذات حجم حبيبات الركام 32 ملميمتر، و3.5% على الأقل للخرسانة ذات حجم حبيبات الركام 63 ملميمتر. كما يجب ألا يزيد انحراف أي نتيجة اختبار واحدة عن نتائج الاختبار هذه عن 0.5%.

(ز) عند حساب الحد الأدنى لكمية الأسمنت ونسبة الماء/الإسمنت، يؤخذ الرمال المتطاير فقط في الاعتبار باعتباره خليطاً معدنياً رابطاً يضاف إلى الأسمنت. لا توضع الإضافات المعدنية الأخرى من النوع الثاني في الاعتبار في هذا الحساب. في حالة استخدام الرمال المتطاير ودخان السيليكا معاً في الخرسانة، لا يؤخذ الرمال المتطاير في الاعتبار في الحساب.

تآكل التسليح						
التآكل ح			البيئة الكيميائية الضارة			
XM ₃	XM ₂	XM ₁	XA ₃	XA ₂	XA ₁	
0,45		0,55	0,45	0,50	0,60	
C _{35/45} ^د		C _{30/37} ^د	C _{35/45}	C _{35/45} ^{د-هـ}	C _{25/30}	
320 ^ط		300 ^ط	320		280	320
270						
—						
استخدام الركام الصلب	السطح الخرساني المراد معالجته		—	—		

(ح) يجب استخدام مواد ركامية مطابقة للمواصفة EN 12620.

(ط) باستثناء الخرسانة عالية المنانة، يجب أن يكون الحد الأقصى لكمية الأسمنت 360 كجم/ متر مكعب.

(ي) لا يُشترط احتباس الهواء للخرسانة التي تقل نسبة الماء/الأسمنت فيها عن 0.40 في قوام التربة الرطبة.

(ك) يجب ألا يتم استخدام شفت الماء من السطح وتسوية السطح وما إلى ذلك.

(ل) للاطلاع على التدابير الوقائية، راجع البند 5.3.2.

صب الخرسانة في ظروف الطقس الحار

في المعيار TS 1248، تُعرّف حالة الطقس عندما يكون متوسط درجة حرارة الهواء أعلى من 30 درجة مئوية لمدة 3 أيام متتالية بأنها "طقس شديد الحرارة".

في المعيار TS 1247، تُعرّف درجة حرارة صب الخرسانة في الطقس العادي بأنها +5 درجة مئوية إلى +30 درجة مئوية.

وفقًا للمعيار TS 13515، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الخرسانة الطازجة 35 درجة مئوية في الحالات التي لا يتم فيها اتخاذ أي احتياطات. يجب أن تتراوح درجة حرارة خلط الخرسانة ووضعها بين 10 درجة مئوية - 30 درجة مئوية. إذا كانت جرعة الأسمنت للخرسانة أقل من 240 كجم/ متر مكعب أو إذا تم استخدام أسمنت بدرجة حرارة تطيب منخفضة، يجب ألا تقل درجة حرارة وضع الخرسانة عن 10 درجات مئوية. لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز درجة حرارة الخرسانة الموضوعة في القالب، والتي تستمر في التطيب والتصلب، 65 درجة مئوية. عندما تكون درجة حرارة الهواء بين 5 درجات مئوية و -3 درجات مئوية، يجب ألا تقل درجة حرارة الخرسانة الموضوعة في القالب عن 5 درجات مئوية.

تأثيرات الطقس الحار على الخرسانة الطازجة:

- زيادة ماء الخلطة.
- زيادة فقدان قيمة الرطوب.
- زيادة درجة حرارة الخرسانة (التطيب). تماسك الخرسانة في وقت أقصر.
- زيادة شقوق الانكماش البلاستيكية.
- صعوبة التحكم في كمية الهواء في الخرسانة المحصورة بالهواء.

آثار الطقس الحار على الخرسانة المتصلبة:

- تزداد القوة بسرعة في الأيام الأولى، ولكن قوة 28 يوم تكون أقل.
- نظرًا لإضافة المزيد من المياه، يتم الحصول على خرسانة مسامية ذات نفاذية مياه عالية.
- بسبب وجود اختلاف في درجة الحرارة بعد أن تبرد الخرسانة، يزداد ميل الخرسانة للتشقق.
- يزداد الانكماش.

الاحتياطات الواجب اتخاذها:

- استخدام أسمنت بدرجة حرارة تطيب منخفضة.
- تبريد المواد التي تتكون منها الخرسانة.
- استخدام المواد المضافة.
- اتخاذ تدابير لمنع فقدان الماء بالتبخر.
- الحد من ملامسة أشعة الشمس المباشرة للخرسانة.
- تبريد القالب والتسليح قبل الصب.
- تغليف الأعمدة بأكياس مبللة.
- بدء المعالجة في أسرع وقت ممكن.
- تقليل تأثير الرياح.
- استخدام المضافات الكيميائية المثبطة للتثبيت.

صب الخرسانة في ظروف الطقس البارد

مواصفات الطقس البارد

وفقاً للمعيار TS 1248، يجب أن يكون متوسط درجة حرارة الهواء أقل من 5 درجات مئوية لمدة 3 أيام ولا تزيد عن 10 درجات مئوية لأكثر من نصف يوم في أي 24 ساعة من هذه الأيام الثلاثة.

صب الخرسانة في ظروف الطقس البارد

في المواصفة القياسية TS 1248، تُعرّف حالة الطقس عندما يكون متوسط درجة حرارة الهواء أقل من +5 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام متتالية على أنها "طقس بارد".

التجميد أثناء عملية التجهيز في الخرسانة الطازجة أمر خطير. آثار التجميد قبل التصلب وبعد التصلب طفيفة نسبياً. حيث يؤدي انخفاض درجة حرارة البيئة التي تُصب فيها الخرسانة الطازجة إلى إطالة زمن التثبيت، ويطول زمن الصب وتقل قوة الخرسانة وقد يحدث تفكك في الركام. تتمثل الطريقة التي يجب اتباعها في حماية الخرسانة في الطقس البارد في منع انخفاض درجة حرارة الخرسانة عن قيمة معينة في البداية. إذا انخفضت درجة حرارة البيئة التي يتم صب الخرسانة الطازجة فيها عن +5 درجة مئوية خلال يوم واحد، فيجب أن تبقى أقل من +5 درجة مئوية لمدة 48 ساعة، لأكثر من يوم واحد.

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من +5 درجة مئوية، فيجب حمايتها من الصقيع لمدة 72 ساعة. تقبل المعايير القياسية التركيبة أن الخرسانة لن تتضرر بسبب الصقيع بعد أن تصل قوة ضغطها إلى 50 كجم/سم². هذه الفترة هي 3 أيام عند +10 درجات مئوية للخرسانة الجيدة.

درجات الحرارة المطلوبة للخرسانة المنتجة والموضوعة في الطقس البارد

أدنى درجة حرارة للخرسانة أثناء وضع الخرسانة (درجة مئوية سيليزية)	سُمك المقطع الخرساني (سم)
13°C	<30 cm
10°C	30-90 cm
7°C	90-180 cm
5°C	>180 cm

درجات الحرارة الدنيا الموصى بها في الخرسانة في نهاية عملية التكسير

درجة الحرارة التي يجب أن يكون عليها خليط الخرسانة المراد إنتاجه في درجات حرارة الهواء التالية وقت الإنتاج، (درجة مئوية سيليزية)		سُمك المقطع الخرساني (سم)
أقل من 18- درجة مئوية تحت الصفر	أكثر من 1- درجة مئوية	<30 cm
18°C	16°C	30-90 cm
16°C	13°C	90-180 cm
13°C	10°C	>180 cm
10°C	7°C	

الاحتياطات الواجب اتخاذها في ظروف الطقس البارد:

- تسخين المواد المكونة للخرسانة من أجل زيادة درجة حرارة خليط الخرسانة.
- استخدام الأسمنت والمواد المضافة ومضادات التجمد للخرسانة لضمان ارتفاع قوة الخرسانة في الأيام الأولى.
- استخدام مواد العزل والقوالب المناسبة و/أو طرق المعالجة المناسبة لحماية الخرسانة المصبوبة في الطقس البارد.
- التخطيط للعمل مسبقاً وإجراء التحضيرات اللازمة قبل صب الخرسانة.
- يجب معالجة الخرسانة المصبوبة في الطقس البارد لفترة كافية

أنواع التشققات في الهياكل الخرسانية المسلحة

الشق الرقيق السطحي (J-K)		الشق الرقيق السطحي (J-K)		الانكماش بالتجفيف طويل الأجل (I)	
تكرار حدوث: معظمها في الخرسانة القديمة	وقت التشكيل: أكثر من 2 سنوات	تكرار حدوث: متكرر جدًا	وقت التشكيل: 1 - 7 أيام	تكرار حدوث: نادر الحدوث	وقت التشكيل: عدة أسابيع أو أشهر
أكثر الأماكن المربئة أسفلة والعوارض (A)، الخرسانة مسببة الصب (M)، الخرسانة المعرضة للتصدد - الدوام أو لاجع العبر (M)		أكثر الأماكن المربئة إجمالي الخرسانة والألواح الخرسانية		أكثر الأماكن المربئة الأرضيات والجدران الرقيقة	
<p>الأسباب الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> نقص البنية التحتية (L) كلوريد الكالسيوم الزائد (M) تحولات الكلوريد (M) الأسباب الثانوية: فتة خرسانية غير مناسبة (قابلة للاختراق) عدم كفاية المعالجة ضغط غير كافي الاحتياجات التي يمكن العلاجها: زيادة نسبة تقاوية الخرسانة فتة خرسانية عالية ضغط جيد استخدام علاج جيد استخدام مسرع بدون كلوريد إمكانية الإصلاح بواسطة متخصصين التطبيق: يأكل التسليح وينتمد، مما يؤدي إلى تشقق الخرسانة. عادةً ما تظهر بضع الصدأ في الشقوق. 		<p>الأسباب الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> الغالب غير المنفذ العقل الزائد الأسباب الثانوية: السطح العنق بالأسمنت عدم كفاية المعالجة الانحراف المنحرف بالقرب من القالب الاحتياجات التي يمكن العلاجها: تغير سطح الأسس الخرسانية للقالب تحسين المعالجة والتشطيب التطبيق: يظهر على شكل تشقق في القالب، عادةً ما يبدو أفضل بمرور الوقت، نادرًا ما يتجاوز الأمركونه مشكلة جمالية. 		<p>الأسباب الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> عدم كفاية الوضوات التصميم الخاطئ الأسباب الثانوية: الانكماش المنحرف الزائد القابل للانكماش عدم كفاية المعالجة عدم كفاية توزيع التعزيزات الاحتياجات التي يمكن العلاجها: تظليل المحوري المائل تطبيق المعالجة زيادة توزيع التعزيز استخدام ركام منطوق الانكماش التطبيق: عادةً ما يكون سببها خطأ أساسي في التصميم أو البناء. 	
تفاعل السيليكات القلوية (N)		ضرر التجمد الميكرو (P)		تفاعل السيليكات القلوية (N)	
تكرار حدوث: متكرر للغاية	وقت التشكيل: بعد تصلب الخرسانة	تكرار حدوث: متكرر جدًا	وقت التشكيل: 1 - 24 ساعة	تكرار حدوث: نادر جدًا	وقت التشكيل: أطول من 5 سنوات
أكثر الأماكن المربئة الصدعات		أكثر الأماكن المربئة الأجزاء الرقيقة والألواح الرقيقة		أكثر الأماكن المربئة المنافذ الرخبة	
<p>الأسباب الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> تسرب الماء عبر سطح الخرسانة المتصلبة وينتدق ويتشقق السطح الأسباب الثانوية: عدم ملائمة فتحة الخرسانة ونوعها عدم كفاية العلاج الاحتياجات التي يمكن العلاجها: استخدام خرسانة ذات نوعية جيدة ومقاومة للهواء تطبيق معالجة كافية التطبيق: تؤدي أملاح إزالة الجليد إلى تفاعم الوضع. 		<p>الأسباب الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> تجمد وعدم الماء في الخرسانة الطازجة الأسباب الثانوية: عدم استبعاد لروط المعالجة والعزل الاحتياجات التي يمكن العلاجها: الحفاظ على الخرسانة فوق 5° درجة مئوية حتى نهاية عملية المعالجة. تطبيق العزل التطبيق: الخرسانة المتضررة من الصقيع تفقد إلى القوة الهيكلية، يجب استبدالها. 		<p>الأسباب الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> تفاعل القلويات الموجودة في الأسمنت مع المكونات القاعدية في الركام في وجود الماء، لتكون عادةً هلامية متصدة للماء، وتمددة، وتؤدي إلى توسعها. الاحتياجات التي يمكن العلاجها: التواصل مع الشركة لمصنعة للخرسانة (الإصلاح غير ممكن ولكن ليس بالأهمية التي تبدو عليها). التطبيق: الشقوق على شكل الخريطة، في بعض الأحيان يتسرب هلام أبيض من الشقوق. 	

التشققات

يحدث هذا النوع من التشققات بسبب الضغوط التي يجب أن يتحملها الهيكل بسبب وظيفته. تحدث في الهياكل بدون مشروع وبدون حل مشاكل التربة وهي خطيرة للغاية؛ ولا علاقة لها بطرف صب الخرسانة وظروف الصب. في هذه الحالات، يجب استشارة المكتب الهندسي والجامعة والجهات المختصة المماثلة. في الحالات التي يتم فيها تصميم الهيكل بشكل صحيح ولا يوجد حمل زائد، لا تحدث مثل هذه المشكلة. يحدث هذا النوع من التشققات في الاتجاه العمودي على إجهادات الشد في عنصر الخرسانة المسلحة. الشقوق الموجودة في مركز امتداد العارضة البسيطة أو على دعامة ناتئة هي من هذا النوع

التشققات ذات المنشأ التطبيقي

يلاحظ هذا النوع من التشققات في الخرسانة حديثة الإنشاء أو القديمة.

تشققات الخرسانة حديثة التجهيز

تظهر تشققات الخرسانة حديثة التجهيز بين أول 30 دقيقة و5 ساعات بعد وضع الخرسانة في القالب، وعادةً ما تكون في الخرسانة المطبقة على سطح كبير مثل الألواح. يمكن أن يصل عمق هذه التشققات إلى 10 سنتيمترات وطولها إلى 2 متر، بدءاً من بضع سنتيمترات. يمكن أن تكون الشقوق العميقة والطويلة ضارة للغاية على قوة ومتانة الخرسانة. أهم سببين للتشققات الطازجة هما اختلافات التسوية والانكماش البلاستيكي.

تشققات التسليح

تحدث هذه التشققات فوق التسليح مباشرةً بالقرب من السطح العلوي في الخرسانة المصبوبة حديثاً وغير المعالجة وغير المعزولة والمخلوطة بشكل زائد، وفي عناصر الخرسانة المسلحة المجوفة، وفي المناطق التي تحتوي على تسليح زائد وفي الحالات التي لا يتم فيها وضع الخرسانة بشكل صحيح. في الخرسانة الطازجة، عندما تغرق حبيبات الركام الخشنة في القاع، ترتفع جزئيات الماء التي تحتوي على جزئيات الأسمنت إلى السطح. وتقاوم تعزيزات العوارض والبلاطات القريبة من السطح هذه الإزاحة ولا يمكن للخرسانة الحديثة أن تستقر تماماً في هذه المناطق. الخرسانة التي لا يمكن أن تستقر تتشقق على طول حديد التسليح. نظراً لأن الألواح رقيقة، فإن التسوية تكون منخفضة.

لا يظهر أي تشقق. بما أن الدعام عمق، فقد تكون التسوية عالية وترتفع خارطة حديد التسليح إلى سطح الخرسانة. لهذا السبب، تكشف الشقوق عن موقع التسليح. يزداد الترسب مع زيادة المحتوى المائي للخرسانة. إذا لم يتم وضع الخرسانة وضغطها واهتزازها بشكل جيد، يزداد الترسب مرة أخرى. وبالتالي، يزداد التشقق أيضاً. تتمثل طريقة منع هذه التشققات في استخدام خرسانة ذات مستوى انحدار 12- سم ذات قوام طبيعي.

وتجنب الخرسانة ذات القوام العالي والمياه الزائدة عن الحد، وتطبيق اهتزاز جيد على الخرسانة.

تشققات الانكماش البلاستيكية

هذا النوع من التشققات عبارة عن شقوق موزعة عشوائياً بأطوال وعرض مختلفة، والتي تظهر في خرسانة البلاطات والأرضيات والطرق والمدجات، خاصةً في الخرسانة المصبوبة في الأيام الحارة والجافة والعاصفة. بشكل عام، يكون عرض الشقوق أقل من 1 ملميمتر وتكون سطحية ولا تتعمق ولا تشكل خطورة من حيث سلامة البناء.

عندما يتم صب خرسانة البلاطة، يبدأ الماء الموجود على السطح العلوي بالتبخر، ويترك الخرسانة ويختلط بالهواء، وبدلاً من هذا الماء، يأتي الماء الموجود في الخرسانة إلى أعلى نحو السطح العلوي (الماء المتبخر). إذا كان معدل التبخر أعلى من معدل التقيؤ، يبدأ سطح الخرسانة بالجفاف، وبالتالي يتقلص ويتشقق. يمكن أن تحدث التشققات نفسها أيضاً نتيجة لامتناع الخرسانة القديمة غير المنقوعة تحت الخرسانة المصبوبة حديثاً أو مواد أخرى مثل القوالب في الطوابق المجوفة لامتناع الماء الخرساني.

العوامل التي تزيد من معدل التبخر

درجة حرارة الهواء: كلما زادت درجة حرارة الهواء، يزداد التبخر. تؤدي زيادة 10 درجات مئوية في درجة الحرارة إلى زيادة التبخر بحوالي مرتين. إذا كانت الخرسانة أكثر حرارة من الهواء، يتسارع التبخر أكثر.

رطوبة الهواء: مع انخفاض الرطوبة في الهواء (مع جفاف الهواء)، يصبح التبخر أسهل وأسرع. عندما تنخفض الرطوبة النسبية من 90% إلى 5%، يزداد التبخر خمس مرات.

سرعة الرياح: كلما زادت الرياح، يزداد معدل التبخر. عندما تزداد سرعة الرياح من صفر إلى 20 كم في الساعة، يزداد التبخر 4 مرات.

أشعة الشمس: إذا كان سطح الخرسانة مفتوحاً لأشعة الشمس، تزداد درجة حرارة سطح الخرسانة ويتسارع التبخر.

العاملان الرئيسيان اللذان يؤثران على معدل الاستفراغ المائي للخرسانة هما امتلاء الخرسانة وقياس حبيبات الركام. كلما قلت الفراغات في قياس حبيبات الركام كلما زادت قوة الخرسانة، ولكن عندما لا توجد فراغات يصعب ويتأخر صعود ماء القية؛ فيقل معدل تبخر الماء. عندما لا يمكن استبدال ماء التبخر بماء الاستفراغ، يجف سطح الخرسانة ويتشقق. نظراً لأن قياس الحبيبات يتم ضبطه جيداً في الخرسانة الجاهزة، يصبح استفراغ

الماء صعباً وتزداد شقوق الانكماش البلاستيكية.

فيما يلي الاحتياطات الواجب اتخاذها لتقليل انكماش البلاستيك والتشققات المرتبطة به

- ترطيب القالب وقضبان التسليح في القالب الذي سيتم صب الخرسانة فيه ومنع عناصر القالب من امتصاص ماء الخرسانة وتسريع جفافها.
 - حماية الخرسانة من الشمس (عن طريق عمل مظلة أو الصب في المساء) والحرارة (عن طريق الصب في المساء) والرياح (عن طريق عمل مصد للرياح).
 - منع تبخر الماء (عن طريق التغطية بأكياس مبللة أو صفائح النايلون، يمكنك أيضًا منع التبخر عن طريق وضع أو رش عامل معالجة).
 - استخدام عدد كافٍ من العمال المهرة، صب الخرسانة بسرعة وتسويتها والبدء في المعالجة على الفور. استمر في المعالجة لمدة 3 أيام على الأقل.
- قد تبدأ تشققات الانكماش البلاستيكية في غضون 30-45 دقيقة، أي قبل وقت طويل من اكتمال أعمال الخرسانة. لهذا السبب، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير الحماية في الأجزاء الجاهزة أثناء سير أعمال الخرسانة. يتم اتخاذ هذه الاحتياطات تدريجيًا عن طريق تغطية النايلون أو الغطاء الرطب وتطبيق عامل المعالجة على المناطق المراد تسويتها. إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن الخرسانة سوف تتشقق بشكل أو بآخر حسب درجة الحرارة والرطوبة وظروف الرياح. الأمر بين يديك لتقليل هذه التشققات.

التشققات الخرسانية القديمة

- يمكن رؤية هذا النوع من التشققات في الخرسانة من مختلف الفئات العمرية التي تتراوح من بضعة أسابيع إلى 30 عاماً. تكون التشققات من أصل فيزيائي أو كيميائي. تبدأ هذه التشققات كشقوق شعرية ثم تنمو وتتجمع. بعد التشققات، يلاحظ وجود تقشير وتشقق وانفجار على سطح الخرسانة. ما لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يمكن أن تتدمر عناصر الخرسانة المسلحة بالكامل بمرور الوقت.
- تشمل أسباب هذه التشققات التجمد - الذوبان، والتفاعل القلوي - تفاعل السيليكا النشط، والكربنة، وتآكل التسليح، والتفاعلات التي تسببها المواد الضارة بالخرسانة مثل الكبريتات - الأحماض - الأملاح.

الجدول 1: 27 نوعاً من الإسمنت تنتمي إلى فئة الإسمنت العامة

نوع الإسمنت	الاسم	التفويض	المكونات الرئيسية (النسبة المئوية من الكتلة)													
			المكونات الإضافية التالودية	الحج الجيري LL	الحجر الجيري L	الصخر الزيتي المتصل T	الرماد المتطاير W	الرماد المتطاير السليسي V	الوزن الصناعي Q	الوزن الطبيعي P	دخان السيليكا D	ثبت الفرن العالي S	الكليتر K			
CEM I	الأسمنت البورتلاندي	CEM I	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95-100	
CEM II	أسمنت خبت بورتلاندي	CEM II/A-S	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6-20	80-94
		CEM II/B-S	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	65-79
	أسمنت السيلكا المدخن البورتلاندي	CEM II/A-D	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6-10	90-94
		CEM II/A-P	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6-20	80-94
	أسمنت البورتلاندي البوزولاني	CEM II/B-P	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	65-79
		CEM II/A-Q	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80-94
		CEM II/B-Q	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65-79
		CEM II/A-V	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6-20	80-94
	أسمنت بورتلاندي الرماد المتطاير	CEM II/B-V	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	65-79
		CEM II/A-W	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6-20	80-94
		CEM II/B-W	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	65-79
		CEM II/A-T	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6-20	80-94
أسمنت البورتلاندي التصاري المحروفي	CEM II/B-T	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	65-79	
	CEM II/A-L	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6-20	80-94	
	CEM II/B-L	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	65-79	
	CEM II/A-LL	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6-20	80-94	
أسمنت البورتلاندي الجري	CEM II/B-LL	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	65-79	
	CEM II/A-M	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12-20	80-94	
	CEM II/B-M	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	65-79	
	CEM III/A	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36-65	35-64
CEM III	أسمنت القرن العالي البورتلاندي	CEM III/B	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66-80	20-34
	CEM III/C	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81-95	5-19
CEM IV	أسمنت البوزولاني	CEM IV/A	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11-35	65-89
		CEM IV/B	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36-55	45-64
CEM V	أسمنت المركب	CEM V/A	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18-30	40-64
		CEM V/B	0-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31-49	20-38

Tablo 2: Beton Sınıfları ve Dayanımları TS EN 206-1

أقل قوة تكعيبية مميزة (نيوتن/مم ²) f _{ck,cube}	أدى قوة أسطوانية مميزة (نيوتن/مم ²) f _{ck,cil}	فئة مقاومة الانضغاط
10	8	C 8/10
15	12	C 12/15
20	16	C 16/20
25	20	C 20/25
30	25	C 25/30
37	30	C 30/37
45	35	C 35/45
50	40	C 40/50
55	45	C 45/55
60	50	C 50/60
67	55	C 55/67
75	60	C 60/75
85	70	C 70/85
95	80	C 80/95
105	90	C 90/105
115	100	C 100/115

ارتق بمسأمتنا

تأسست شركة (باي كام) للكيمياء والصناعات ذات المساهمة العامة في عام 2011، وهي شركة متخصصة في توريد المواد الكيميائية عالية الجودة لقطاعات الخرسانة والأسمت والبناء في السوق العالمية من خلال شبكة إنتاجها الواسعة في تركيا ورؤيتها القائمة على الابتكار والتكنولوجيا وشبكة وكلائها الدولية الآخذة في التوسع كل عام.

تنتج شركة (باي كام) للكيمياء والصناعات ذات المساهمة العامة، التي تأسست برأس مال تركي 100%، حلولاً مبتكرة وعالية الأداء لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها من خلال مواقع إنتاجها التي تعمل في نقاط استراتيجية داخل حدود الجمهورية التركية، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ ثلاثمائة ألف طن، ومختبرات الخرسانة والأسمت ومختبرات البحث والتطوير المجهزة بأحدث المرافق التكنولوجية المتطورة وطاقم فني كبير من الخبراء في مجالاتهم.

تعمل شركة (باي كام) للكيمياء والصناعات ذات المساهمة العامة، مبدأ إرضاء العملاء بشكل كامل دون المساس بالاحترام والعناية اللازمين بالمجتمع والطبيعة وطاقم العمل والموردين.



تنقسم منتجات شركة (ياي كام) للكيمياء والصناعات ذات المساهمة العامة
لكيماويات البناء لدينا إلى
Yapifine و Arcem و Arceset و Degaset و Arstep
وفقاً لمجالات استخدامها.
5 مجموعات منتجات رئيسية مثل



منتجاتنا من

بإمكانكم فحص خلال النقر على شعارات العلامات التجارية أدناه أو من خلال قراءة رموز QR.



مضافات
الخرسانة



مضافات
الخرسانة



الخلطات الخرسانية
الخاصة والمنتجات
التكيفية



مضافات
الأسمنت



كيماويات
البناء



المصنع المركزي

شركة توزلا للصناعات الكيماوية ، المنطقة الصناعية المنظمة، بلفار شارع
ميليك أراس بولفاري أروماتيك، رقم 27
توزلا - اسطنبول / تركيا
T: 0 216 593 31 57
F: 0 216 593 03 61

مصنع إزمير

المنطقة الصناعية المنظمة ITOB ، شارع 1031، رقم 6
تيكيلي مندريس - إزمير / تركيا
T: 0 216 593 14 00

مبنى الإدارة العامة

محلة بارباروس، شارع تشيغدام ، مكتب أغا أوغلو، الطابق 13،
الأبواب رقم 55-56-57
غرب أتاشهير - إسطنبول / تركيا
T: 0 216 593 14 00
F: 0 216 593 41 74

مصنع غازي عنتاب

محلة باش بينار، محلة المنطقة الصناعية المنظمة، المنطقة الخامسة،
رقم الجادة 83532، رقم
A- 11، شهيدكامل، غازي عنتاب
T: 0 216 593 14 00